



ARDEX FEATHER FINISH

快乾早強薄層批補材

快乾-15 分鐘後即可進行後續各式商用彈性地材的覆蓋

低耗用量-薄批面積最高可達 70m²

無需搭配任何底塗劑或添加劑

接著強度大

適合用於混凝土、砂漿層、木板、水磨石、陶瓷磚面等

無需打底



ARDEX FEATHER FINISH

快乾早強薄層批補材

產品敘述

ARDEX FEATHER FINISH 快乾早強薄層批補材是水泥基薄批料，主要用於修飾填平各式商用地材鋪貼前地坪基面的些微平整度瑕疵。ARDEX FEATHER FINISH 快乾早強薄層批補材批補 15 分鐘後即可進行後續各式商用彈性地板的覆蓋鋪貼，它可披覆於混凝土、木板、水磨石、陶瓷磚面及地磚縫上且不需打底。

施工

表面處理

施工基面必須乾淨結實，排除鬆散雜質如灰塵、油漬、批土、油漆等妨礙對接的污染物。

不要使用具腐蝕性或溶劑型清洗表面。基面溫度至少 10°C。

混合比例

將 ARDEX FEATHER FINISH 一包 2 公斤加淨水約 0.96-1.0 公升進行混合。或是體積比 1 份水對 2 份 ARDEX FEATHER FINISH 粉劑。

拌合

亞德士 FF 快乾早強薄層批補材與水混合後，會快速固化，建議以機械攪拌進行快速拌合，攪拌約一分鐘至無結塊細柔漿料。

應用

ARDEX FEATHER FINISH 多半以平板大鑊板填補批整於施工基面，填補孔洞時稍微加壓將 ARDEX FEATHER FINISH 填入填實。

包裝及儲存

2kg PE 密封袋裝或 20kg 密封桶裝。

在 25°C 及 50% 相對濕度、陽光不直射乾燥環境下，未打開之原包裝，可儲存 12 個月。

未用完材料需密閉儲存。

使用劑量

批補施做厚度 1mm 每包 2kg 之約可使用 4 平方米。

約為 0.5kg/m²/mm 厚度

清潔

施工結束後，應立即用溫水或清水洗淨所有的工具。

安全規範及產品品質

本劑不具毒性。但不應吸入或吞食。若噴濺到眼睛時，以冷水沖洗。若感皮膚持續搔癢，應立即就醫。

本劑係依據 ARDEX 程序製造及測試，該程序係遵照 ISO9001:2015 之品質保證標準維護。

產品型錄及公司員工或代理商、經銷商所提供的產品資料，皆是根據我們以往豐富的實務經驗，誠摯地為客戶解決工程問題。公司本著持續研發的一貫目標，在任何時刻我們將保有權利更新產品最新資料。我們也保證持續提供高品質的產品。然而，因本公司無法掌控工地現場或施工操作，故不承擔由此造成的任何損失或損壞的相關責任。